

Masters

Parquet Prefiniti

03002 | Rovere Beethoven



Caratteristica	Valore
Scelta	▲ **Grade:** ABC **Incastro:** T&G
Essenza	Rovere Europeo
Spessore	11/3,5 mm
Finitura	Vernice UV Opaca
Lavorazione	Spazzolato
Lunghezza	450 mm
Larghezza	70 mm
Bisellatura	---
Mq Confezione	1,89 mq

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E PROCESSI PRODUTTIVI

Il pavimento è costituito da due elementi principali: uno strato superficiale in legno pregiato e una base di supporto in multistrato, accuratamente ingegnerizzati per garantire un'eccellente combinazione di stabilità, robustezza e durata. Per migliorare la flessibilità strutturale e l'adattabilità del prodotto ai vari sottofondi, la parte inferiore presenta incisioni trasversali studiate appositamente per agevolare la posa e ridurre le tensioni interne del legno. L'assemblaggio tra lo strato nobile e il supporto avviene mediante l'impiego di una colla poliuretanica termofusibile, appositamente selezionata per le sue elevate performance in termini di resistenza meccanica e longevità nel tempo.

Ogni listone è dotato di incastri su tutti e quattro i lati, lavorati con estrema precisione – entro una tolleranza di 0,2 mm – per garantire un aggancio stabile e continuo, in grado di offrire una superficie complanare e uniforme. Essendo il legno un materiale vivo e naturale, ogni elemento presenta sfumature, venature e tonalità uniche, che conferiscono al pavimento un'estetica autentica e irripetibile. Per questa ragione, le forniture potrebbero differire in modo significativo dalle immagini promozionali o dai campioni esposti. Infine, è normale che il legno, con l'esposizione alla luce nel tempo, subisca un processo naturale di ossidazione, durante il quale i toni si modificano e si armonizzano, contribuendo a definire il carattere del pavimento.

Tab. 31 - Classificazione di aspetto per Quercus SPP. (Quercia) - Stralcio della norma UNI EN 13489

Caratteristica	Scelta ●	Scelta ▲	Scelta ■
Alburno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in parquet
Cuore	---	---	
Nodi (a) sani e aderenti	Consentito se: diametro ≤ 3 mm	Consentito se: diametro ≤ 8 mm	
Nodi (a) marci	diametro ≤ 1 mm se non raggruppati b)	diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentito	Consentiti fino a 20 mm di lunghezza per lista	
Inclusioni di corteccia	Non consentito	Non consentito	
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibratura	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita, leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettatura)
Parti non visibili	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensione o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura del parquet a) Le spaccature dei nodi e dei fori causati dai nodi devono essere stuccati b) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è più di 30 mm		

Caratteristica	Valore	Performance
Specie legnosa	Rovere Europeo	---
Reazione al fuoco	DFL S1	Conforme alla norma PN-EN 13501-1
Emissione di formaldeide	E1	Classificazione E1 in conformità all'allegato della norma armonizzata
Emissione di pentaclorofenolo (contenuto)	CP≤5x10-^{6n}	---
Conduttività termica	<0,13 W/mK	Valore (W/m·K) secondo EN 12664, Tab. 2 della norma armonizzata, per densità media ≤ 650 kg/m^3
Durabilità biologica	Classe 1 - Classe determinata secondo le norme EN 335-1 ed EN 335-2	



AVVERTENZA FONDAMENTALE
Per preservare nel tempo le caratteristiche del parquet, è essenziale mantenere l'umidità relativa dell'ambiente compresa tra il 40% e il 60% e una temperatura costante attorno ai 20°C. Il superamento o il calo di questi valori può compromettere la stabilità del pavimento, causando deformazioni, spaccature o distacchi tra le tavole.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Per mantenere inalterate le qualità del prodotto, è fondamentale conservarlo in un locale perfettamente asciutto, lontano da fonti di umidità, condensa o vapori.

L'ambiente di stoccaggio deve mantenere una temperatura costante compresa tra i 10°C e i 30°C, con un'umidità relativa dell'aria idealmente tra il 40% e il 60%.

⚠ Si raccomanda di aprire le confezioni solo poco prima della posa, così da evitare alterazioni causate da esposizioni premature all'aria e garantire prestazioni ottimali del materiale.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA POSA

L'installazione del pavimento deve essere affidata esclusivamente a posatori qualificati, in grado di garantire un'esecuzione a regola d'arte.

È indispensabile che la posa venga effettuata solo dopo il completamento di tutti i lavori edili, con infissi montati e ambiente stabilizzato, per evitare variazioni climatiche che possano compromettere la stabilità del pavimento.

Controlli fondamentali da effettuare prima della posa:

Umidità residua del sottofondo (misurata con metodo al carburo, conforme alla norma UNI 10329):
- Massetti cementizi: ≤ 2,0%
- Massetti cementizi a rapida essiccazione: ≤ 1,7%
- Massetti con impianto di riscaldamento: ≤ 1,7%
- Massetti in anidrite: ≤ 0,5%

In caso di posa incollata su massetto in anidrite, è obbligatoria la levigatura preventiva seguita dall'applicazione di un primer specifico.

Condizioni del sottofondo:
- Deve essere perfettamente pulito, privo di polvere, detriti, residui oleosi o sostanze che potrebbero compromettere l'adesione.
- Deve risultare piano e uniforme, in accordo con i requisiti della norma UNI 11371.

POSA

Il pavimento deve essere posato secondo la norma UNI 11368, con tecnica incollata o flottante, su indicazione del progettista o direttore lavori.

Incollata: usare collanti poliuretanici (mono o bicomponenti) elastici. Non applicare collante nelle giunzioni per evitare difetti di incastro.

Flottante: eseguire su sottofondi idonei, a norma, solo da personale qualificato.

INSTALLAZIONE SU IMPIANTI RADIANTI

Prima dell'installazione, è indispensabile accertarsi che l'impianto sia conforme alle normative vigenti, perfettamente funzionante e che sia stato effettuato il ciclo di accensione e spegnimento secondo quanto indicato nella certificazione n. 340.039.V.

Le serpentine devono essere annegate in almeno 3 cm di massetto, la cui temperatura superficiale non deve in alcun caso superare i 27°C.

L'umidità residua del massetto deve essere misurata con strumenti idonei, in conformità con la norma UNI 10329. Tutte le fasi di posa devono essere eseguite nel rispetto delle normative UNI applicabili alle pavimentazioni in legno.

PARTICOLARITÀ DELLE SUPERFICI LAVORATE

I pavimenti ottenuti mediante lavorazioni artigianali come piallatura manuale, effetto sega o impiego di legno recuperato, presentano inevitabili variazioni estetiche tra una doga e l'altra. Stonalizzazioni, superfici irregolari o marcate texture non sono da considerarsi difetti, ma espressione della natura unica e irripetibile del prodotto.

Alcune finiture possono generare lievi asperità, sbozzature o piccole scheggiature, che in fase di pulizia potrebbero trattenere panni o tessuti, richiedendo maggiore attenzione.

Tali peculiarità devono essere considerate attentamente, soprattutto in ambienti dove è previsto un uso frequente a piedi nudi.

DOPO LA POSA

Terminata la posa, è fondamentale mantenere un ambiente stabile per permettere al pavimento di assestarsi correttamente. La norma UNI EN ISO 7730 indica come condizioni ottimali una temperatura di circa 20°C e un'umidità relativa tra il 40% e il 60%. Il mancato rispetto di questi valori può causare dilatazioni o ritiri anomali, con conseguente comparsa di fessure, distacchi o rigonfiamenti delle doghe.

Nei giorni immediatamente successivi alla posa, il parquet deve rimanere libero da coperture come tappeti, cartoni o pellicole, per garantire una corretta traspirazione e un'ossidazione uniforme. È altrettanto importante evitare che nastri adesivi vengano applicati direttamente sulla superficie, in quanto potrebbero danneggiare le finiture protettive.

Durante l'inverno, quando l'aria può diventare eccessivamente secca, è consigliato monitorare il tasso di umidità e, se scende sotto il 40%, utilizzare umidificatori per ristabilire l'equilibrio ambientale.

Eventuali fessurazioni comparse nel tempo vanno considerate una conseguenza naturale del processo di disidratazione del legno, una trasformazione fisiologica che ne testimonia l'autenticità e non rappresenta un difetto.

INDICAZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE

Per una corretta pulizia quotidiana del pavimento, è opportuno rimuovere la polvere utilizzando un panno elettrostatico o un aspirapolvere munito di spazzole morbide, evitando strumenti che possano graffiare la superficie. La pulizia a umido deve essere effettuata con un panno leggermente inumidito e ben strizzato, impiegando esclusivamente detergenti delicati a bassa schiumosità. L'uso del mocio è sconsigliato.

Non devono essere utilizzati prodotti contenenti acidi, alcool, solventi, ammoniaca o sostanze abrasive, poiché potrebbero compromettere il trattamento superficiale del legno.

È consigliato attenersi all'impiego di detergenti specifici approvati e indicati dal produttore, come riportato nei materiali informativi ufficiali. L'utilizzo di prodotti non raccomandati esclude ogni responsabilità da parte dell'azienda in merito a danni, alterazioni o perdita di protezione della finitura.

CONTESTAZIONI
Eventuali contestazioni devono essere avanzate entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso l'inizio della posa implica la tacita accettazione del materiale.

Il Rappresentante Legale di R&G Distribution, con sede a San Paolo di Civitate alla S.P.31 snc (Strada per Ripalta)
DICHIARA che i manufatti prodotti e commercializzati dall'azienda risultano conformi a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, comprese le sue successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme armonizzate applicabili.
Tali prodotti sono realizzati secondo standard qualitativi controllati e nel rispetto delle normative europee vigenti in materia di sicurezza, prestazioni e idoneità all'uso previsto.

MADE IN EU

CE **Classificazione UNI EN** ▲
09 UNI EN 14342

/regdistribution.com

Ridisegna il tuo ambiente.
Le nostre collezioni vengono scelte accuratamente per creare ambienti unici e con uno stile inconfondibile.

CONNECT:

Recapiti
Tel: +39 0882 42 08 56
Email: info@regdistribution.com

Indirizzo
S.P. 31 (Strada per Ripalta) snc
71010 - San Paolo di Civitate
FG